

Số: 02254-1/N3.21/ĐG

Ngày: 12/01/2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

1. Đơn vị yêu cầu : Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Hòa
 2. Tên mẫu theo khai báo: Màng seal nhôm
 3. Số lượng mẫu : 01
 4. Ngày nhận mẫu: 30/12/2021
 5. Căn cứ giám định : QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

6. KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

6.1) Mô tả mẫu: Màng, màu trắng bạc



6.2) Kết quả chi tiết:


Tên chỉ tiêu	Kết quả	Yêu cầu nêu tại mục 5
Định danh nhựa (bề mặt tiếp xúc thực phẩm)	Polyalkyl terephthalate (*)	Thuộc nhóm nhựa nêu tại mục 5
Hàm lượng cặn khô chiết được từ mẫu, µg/mL		≤ 30
- Trong nước, 60°C, 30 phút	< 5	
- Trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút	< 5	
- Trong axit axetic 4%, 60°C, 30 phút	< 5	
- Trong heptan, 25°C, 60 phút	< 5	
Hàm lượng kim loại chiết được từ mẫu trong axit axetic 4%, 60°C, 30 phút, µg/mL		
- Kim loại nặng quy ra chì (Pb)	< 1	≤ 1
- Antimon (Sb)	< 0,02	≤ 0,05
- Germani (Ge)	< 0,02	≤ 0,1
Hàm lượng KMnO ₄ tiêu thụ trong nước chiết được từ mẫu, 60°C, 30 phút, µg/mL	< 1	≤ 10
Hàm lượng các kim loại trong vật liệu, µg/g		≤ 100
- Chì (Pb)	< 5	
- Cadimi (Cd)	< 5	

(*) Polyethylen terephthalat (PET) thuộc nhóm nhựa này.

7. **Kết luận:** Mẫu giám định có kết quả các chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu nêu tại mục 5 đối với Màng bằng kim loại (bề mặt tiếp xúc với thực phẩm là màng nhựa tổng hợp) tiếp xúc trực tiếp với các loại thực phẩm.


Ghi chú: Thông báo này chỉ có giá trị cho mẫu nêu trên.

GIÁM ĐỊNH VIÊN



Trần Thị Lan Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Hùng